

Ipé

<http://www.bourgoinbois.com/ipe>



Description du bois Ipé :

- **Origine :** Amérique du Sud
- **Couleur :** Brun

Utilisations de l'Ipé :

- Parquets
- Platelages
- Terrasses
- Margelles de piscines
- Escaliers
- Bardage

Résistance de l'Ipé :

- **Aux champignons** : Durable
- **Aux insectes** : Durable
- **Aux termites** : Durable

Caractéristiques techniques :

- **Densité** : 1000 à 1100 KGS/M3
- **Stabilité* en service** : Stable à très stable

Mise en oeuvre :

- **Sciage/ Usinage** : Nécessite de la puissance
- **Collage** : Délicat
- **Clouage/ Vissage** : Avant-trous nécessaires

() La stabilité d'un bois est sa capacité à résister aux déformations dues à l'humidité*