

Sipo

<http://www.bourgoinbois.com/sipo>



Description du bois Sipo :

- **Origine :** Afrique
- **Couleur :** Brun rouge

Utilisations du Sipo :

- Parquets
- Ameublement
- Menuiserie intérieure
- Menuiserie extérieure

Résistance du Sipo :

- **Aux champignons** : Sensible
- **Aux insectes** : Durable
- **Aux termites** : Moyenne

Caractéristiques techniques :

- **Densité** : 620 KGS/M3
- **Stabilité*** en service : Moyennement stable

Mise en oeuvre :

- **Sciage/ Usinage** : Facile
- **Collage** : Correct
- **Clouage/ Vissage** : Bonne tenue

() La stabilité d'un bois est sa capacité à résister aux déformations dues à l'humidité*